

Master™



Σύμφωνα με τη Γαλλική νομοθεσία εκπομπών Π.Ο.Ε.*



ΑΡΑΙΩΣΗ
5 - 15%



ΑΠΟΔΟΣΗ
12 - 14m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό, ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

Πλαστικό χρώμα
εξαιρετικής ποιότητας

» Υψηλή καλυπτικότητα

» Αντοχή στο πλύσιμο

» Ανθεκτικό στη μούχλα

Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα για εσωτερική τοικοποιία, γυψοσανίδες κλπ. Πιστοποιημένο ως προϊόν χαμηλών εκπομπών ηπτικικών οργανικών ενώσεων σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές στην διεθνή αναγνωρισμένου εθελοντικού σήματος **Indoor Air Comfort®** του οργανισμού **Eurofins**, συνεισφέροντας στην ποιότητα του αέρα και την υγιεινή ατμόσφαιρα των εσωτερικών χώρων. Περιέχει μυκητοκτόνα πρόσθετα για την προστασία του από την ανάπτυξη μούχλας στον υμένα του και είναι ιδανικό για χώρους με υγρασία. Πλένεται εύκολα και αντέχει στο συχνό πλύσιμο με ήπια απορρυπαντικά. Λόγω της χαμηλής του σπιλνότητας καλύπτει αποτελεσματικά τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας ένα ομοιόμορφο ματ φινιρίσμα. Το λαμπερό λευκό του και οι χιλιάδες αποχρώσεις αντέχουν στο χρόνο, αναβαθμίζοντας αισθητικά τους χώρους. Δουλεύεται εύκολα, απλώνεται ομοιόμορφα και είναι σχεδόν άοσμο.

A/a (Y) Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών (Σπιλνότητα≤25@60°).

- Οριακή τιμή: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 29 g/L.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	PVA-VeoVa
Πυκνότητα ISO 2811 @ 25 °C	1.33-1.49 g/mL*
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	60% (±3)*
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	110KU (±15)
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	80KU (±15)
Σπιλνότητα 60° ISO 2813	<4.0 GU
Σπιλνότητα 85° ISO 2813	<7.0 GU
pH	8.5 - 9.5
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	86.0 (± 2)**
Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98	0.5 (±0.5)**
Απόδοση ανά στρώση	12-14m ² /L***
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις)	70μm(±5)
Αντοχή στο νερό ISO 2812-4	Καμία μεταβολή
Αντοχή στην υγρή έκλυση ASTM 2486-06	3000-8000 cycles*

* Ανάλογα τη βάση και την απόχρωση

** Μόνο για το λευκό

*** Ανάλογα την απόχρωση, τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Master™

Πλαστικό χρώμα
εξαιρετικής ποιότητας

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σε σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας σε αυτή.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1 στρώση αστάρι νερού όπως το KRAFT ECO DUR AQUA ή το KRAFT HAFT.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** χρηση μοποιάστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.
- » **Σε βαμμένες επιφάνειες με λεκέδες ή/και μούχλα:** Χρησιμοποιήστε ως υπόστρωμα το μονωτικό λεκέδων KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA. Σε περίπτωση μούχλας καθαρίστε προηγουμένως με το συντηρητικό KRAFT MOLD BLOCKER.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο αραιώστε 5-15%κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- » Για ομοιομορφία στην απόχρωση και το τελικό φινιρίσμα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Σε περίπτωση διαφορετικών παρτίδων συνιστάται η ανάμειξή τους σε ένα μεγάλο δοχείο.
- » Το λευκό χρωματίζεται με τα βασικά χρώματα KRAFT MASTER BASICS για απεριόριστες ανοιχτές αποχρώσεις.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT MASTER για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Σε ταβάνια συστήνεται προαιρετικά η χρήση 2 στρώσεων του φωτοκαταλυτικού χρώματος MASTER CLEAN AIR.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 4-6 ώρες.
Για σκούρες αποχρώσεις: 24 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα: 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%.
Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Σε περίπτωση επιλογής σκούρας απόχρωσης χαμηλής καλυπτικότητας ή απόχρωσης με την κατάλληλη ένδειξη από τη βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION, προτείνεται να προηγηθεί εφαρμογή με KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA, σε ανοιχτή απόχρωση της ίδιας χρωματικής οικογένειας.

- » Δεν ενδείκνυται η τοπική εφαρμογή του χρώματος μετά την ολοκλήρωση της βαφής της επιφάνειας. Ενδέχεται λόγω απορροφητικότητας ή τρόπου εφαρμογής να υπάρξει διαφορά στη στιλπνότητα ή στην απόχρωση. Εάν είναι απαραίτητο, συστήνεται η ολική βαφή της επιφάνειας.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν ή μετά το άνοιγμα σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στον παγετό.
- » Μπορείτε να πλύνετε τις επιφάνειες απαλά με μαλακό σφουγγάρι και νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με λίγο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον 15 ημερών από τη βαφή τους. Οι σκούρες αποχρώσεις είναι λιγότερες ανθεκτικές στο συχνό πλύσιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 375ml, 750ml, 3L και 10L και σε βάσεις χρωματισμού P, T, D, A, σε συσκευασίες των 1L, 3L και 10L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Διηλεκτρονικών:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

06/23 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

2/2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.com, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος».

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ. - 04.00 μ.μ.
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr